



230002349837



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-T6AC-2025-01193

产品名称
Name of Product

减震垫

委托单位
Client

北京市中芯学校

检测类别
Test Category

委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心




NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.):2025-07359

报告编号 (No. of Report):BETC-T6AC-2025-01193

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位(Client)		北京市中芯学校			
地址(ADD.)		-----		样品编号(NO.)	T6AC-2025-01193
样品(Sample)	名称(Name)	减震垫		状态(State)	正常
	商标(Brand)	-----		规格型号(Type/Model)	-----
生产单位(Manufacturer)		江苏瑞弗橡塑材料有限公司			
送样日期(Date of delivery)		2025-07-30		数量(Quantity)	1组
工程名称(Name of engineering)		北京市中芯学校户外道路及运动场地项目			
检测(Test)	项目(Items)	18种多环芳烃总和, 苯并[a]芘, 可溶性铅, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性汞		地点(Place)	平谷实验基地
	仪器(Instruments)	气相色谱质谱联用仪, 电子天平, 电感耦合等离子体发射光谱仪		日期(Date)	2025-08-13~ 2025-08-15
检测依据(Test based on)		GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》			
判定依据(Criteria based on)		GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》			
检测结论 (Conclusion)					
经检测, 该样品所检项目符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的技术指标要求。 (本页以下无正文)					
备注(Remark)		-----			
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)	
			010-64517790	2025-08-28	



建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETC-T6AC-2025-01193

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号	检测项目	检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
1	18 种多环芳烃总和, mg/kg	GB 36246-2018 附录 B	≤ 20	未检出	符合
2	苯并[a]芘, mg/kg	GB 36246-2018 附录 B	≤ 1.0	未检出	符合
3	可溶性铅, mg/kg	GB/T 23991-2009	≤ 50	未检出	符合
4	可溶性镉, mg/kg	GB/T 23991-2009	≤ 10	未检出	符合
5	可溶性铬, mg/kg	GB/T 23991-2009	≤ 10	未检出	符合
6	可溶性汞, mg/kg	GB/T 23991-2009	≤ 2	未检出	符合
(本页以下无正文)					
备注	1.方法检出限: 18 种多环芳烃中单一化合物的检出限为 0.1mg/kg; 苯并[a]芘为 0.1mg/kg; 可溶性铅为 1.0 mg/kg; 可溶性镉为 0.1 mg/kg; 可溶性铬为 0.5 mg/kg; 可溶性汞为 0.05 mg/kg。 2.“未检出”表示检测结果小于检出限。				