

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 26C0080621



验证码:62957389

样品名称 Sample Name	短袖POLO（英文部）	检验类别 Test Type	委托检验C
报验单位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	---
生产单位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样品等级 Sample Grade	合格品
原编号或款（货）号 Original No.	---	型号规格 Model Specification	---
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 白色（小学）	报验日期 Application Date	2026年08月20日
		报验人 Client	冯老师
检验依据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验结果 Test Result	依据标准检验（测），样品所检验项目检测结果详见下页。 (检验检测报告专用章) Signature/Stamp 签发日期（Issuing Date）：2026年08月21日		
备注 Remarks	1、检测日期：2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供，检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

(检验检测报告专用章)
Signature/Stamp

签发日期 (Issuing Date) : 2026年08月21日



批准:
Approved by

王生萍 耿榕

审核:
Inspected by

273125

编制:
Typed by

~~PG LUPA~~

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080621

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.8	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4-5	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4-5	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4-5	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4-5	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

INSPECTION AND TEST REPORT

No: 26C0080622



验证码:10069226

(检验检测报告专用章)
Signature/Stamp

签发日期 (Issuing Date) : 2026年08月21日

批准:
Approved by

审核:
Inspected by

编制:
Typed by

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080622

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.4	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

编制:
Typed by

(检验检测报告专用章)
Signature/Stamp

签发日期 (Issuing Date) : 2026年08月21日



检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080623

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.5	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共3页

No: 26C0080624



验证码:42906883

样品名称 Sample Name	长袖运动上衣（中文部）	检验类别 Test Type	委托检验C
报验单位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	----
生产单位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样品等级 Sample Grade	合格品
原编号或款（货）号 Original No.	----	型号规格 Model Specification	----
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 灰色面料（小学），一件 藏蓝色面料（小学）	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验（测），样品所检验项目检测结果详见下页。 (检验检测报告专用章) Signature/Stamp 签发日期（Issuing Date）：2026年08月21日		
备 注 Remarks	1、检测日期：2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供，检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

批准：
Approved by 王群耿

审核：
Inspected by 王群耿

编制：
Typed by 王群耿

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共3页

No: 26C0080624

续上

样品名称/款号/描述 长袖运动上衣（中文部）/---/一件 灰色面料（小学）					
检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.7	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品）（mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第3页 共3页

No: 26C0080624

续上

样品名称/款号/描述	长袖运动上衣（中文部）/---/一件 藏蓝色面料（小学）				
检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.5	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品）（mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 26C0080625



验证码:02346939

样品名称 Sample Name	运动长裤（中文部）	检验类别 Test Type	委托检验C
报 验 单 位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	---
生 产 单 位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样 品 等 级 Sample Grade	合格品
原编号或款（货）号 Original No.	---	型 号 规 格 Model Specification	---
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 灰色（小学）	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验（测），样品所检验项目检测结果详见下页。 		
备 注 Remarks	(检验检测报告专用章) Signature/Stamp		
	签发日期（Issuing Date）：2026年08月21日		
备 注 Remarks	1、检测日期：2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供，检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

(检验检测报告专用章)
Signature/Stamp

签发日期 (Issuing Date) : 2026年08月21日



批准:
Approved by

王生萍 耿榕

审核:
Inspected by

273125

编制:
Typed by

~~PG LUPA~~

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080625

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.7	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 26C0080626



验证码:69628760

样品名称 Sample Name	西服上衣（男）	检验类别 Test Type	委托检验C
报验单位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	----
生产单位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样品等级 Sample Grade	合格品
原编号或款（货）号 Original No.	----	型号规格 Model Specification	----
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 藏蓝色（小学）	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验（测），样品所检验项目检测结果详见下页。		
备 注 Remarks	1、检测日期：2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供，检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

（检验检测报告专用章）
Signature/Stamp

签发日期（Issuing Date）：2026年08月21日



批准: 王群耿
Approved by

审核: 王群耿
Inspected by

编制: 王群耿
Typed by

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080626

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.6	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合



说 明	无
-----	---

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 26C0080627



验证码:63401715

样品名称 Sample Name	长袖衬衫（女）	检验类别 Test Type	委托检验C
报验单位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	----
生产单位 Manufacturer	优卡（北京）科技股份有限公司	样品等级 Sample Grade	合格品
原编号或款（货）号 Original No.	----	型号规格 Model Specification	----
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 白色（小学）	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验（测），样品所检验项目检测结果详见下页。 （检验检测报告专用章） Signature/Stamp 签发日期（Issuing Date）：2026年08月21日		
备 注 Remarks	1、检测日期：2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供，检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

批准：
Approved by 王群耿

审核：
Inspected by 王群耿

编制：
Typed by 王群耿

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080627

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.7	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4-5	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4-5	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4-5	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4-5	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 26C0080628



验证码:39779218

样品名称 Sample Name	西裤	检验类别 Test Type	委托检验C
报 验 单 位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	---
生 产 单 位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样 品 等 级 Sample Grade	合格品
原编号或款(货)号 Original No.	---	型 号 规 格 Model Specification	---
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 藏蓝色(小学)	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验(测), 样品所检验项目检测结果详见下页。 		
备 注 Remarks	(检验检测报告专用章) Signature/Stamp		
	签发日期(Issuing Date): 2026年08月21日		
备 注 Remarks	1、检测日期: 2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供, 检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外, 未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

(检验检测报告专用章)
Signature/Stamp

签发日期 (Issuing Date) : 2026年08月21日

批准:
Approved by

审核:
Inspected by

编制:
Typed by

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080628

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.5	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 26C0080629



验证码:75976114

样品名称 Sample Name	领带	检验类别 Test Type	委托检验C
报 验 单 位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	---
生 产 单 位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样 品 等 级 Sample Grade	合格品
原编号或款(货)号 Original No.	---	型 号 规 格 Model Specification	---
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 蓝色	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验(测), 样品所检验项目检测结果详见下页。 		
备 注 Remarks	1、检测日期: 2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供, 检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外, 未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

批准:
Approved by

审核:
Inspected by

编制:
Typed by

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080629

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.7	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	B类	变色 ≥3 沾色 ≥3	4-5 4	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	B类	变色 ≥3 沾色 ≥3	4-5 4	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	B类	变色 ≥3 沾色 ≥3	4-5 4	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2024	B类	≥3	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

INSPECTION AND TEST REPORT

No: 26C0080630



验证码:78689581

(检验检测报告专用章)
Signature/Stamp

签发日期 (Issuing Date) : 2026年08月21日

2026年08月

北京市产品质量监督检验研究院
检验检测专用章
(1)
17010210042286

批准:
Approved by

审核:
Inspected by

编制:
Typed by

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080630

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.6	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合



说 明	无
-----	---

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 26C0080631



验证码:79380291

样 品 名 称 Sample Name	长袖衬衫（女）	检 验 类 别 Test Type	委托检验C
报 验 单 位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	---
生 产 单 位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样 品 等 级 Sample Grade	合格品
原编号或款（货）号 Original No.	---	型 号 规 格 Model Specification	---
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 白色（小学）	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验（测），样品所检验项目检测结果详见下页。 (检验检测报告专用章) Signature/Stamp 签发日期（Issuing Date）：2026年08月21日		
备 注 Remarks	1、检测日期：2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供，检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

批准:
Approved by

审核:
Inspected by

编制:
Typed by

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080631

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.8	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4-5	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4-5	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4-5	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4-5	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合



说 明	无
-----	---

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 26C0080632



验证码:83699144

样品名称 Sample Name	裙子	检验类别 Test Type	委托检验C
报 验 单 位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	---
生 产 单 位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样 品 等 级 Sample Grade	合格品
原编号或款(货)号 Original No.	---	型 号 规 格 Model Specification	---
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 藏蓝色(小学)	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验(测), 样品所检验项目检测结果详见下页。 		
备 注 Remarks	1、检测日期: 2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供, 检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外, 未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

(检验检测报告专用章)
Signature/Stamp

签发日期 (Issuing Date) : 2026年08月21日

批准:
Approved by

审核:
Inspected by

编制:
Typed by

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080632

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.5	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合



说 明	无
-----	---

INSPECTION AND TEST REPORT

No: 26C0080633



验证码:92611327

(检验检测报告专用章)
Signature/Stamp

签发日期 (Issuing Date) : 2026年08月21日

2026年08月

北京市产品质量监督检验研究院
检验检测专用章
(1)
17010210042286

批准:
Approved by

审核:
Inspected by

编制:
Typed by

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080633

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.5	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	B类	变色 ≥3 沾色 ≥3	4-5 4	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	B类	变色 ≥3 沾色 ≥3	4-5 4	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	B类	变色 ≥3 沾色 ≥3	4-5 4	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2024	B类	≥3	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 26C0080634



验证码:46190264

样品名称 Sample Name	短袖POLO（英文部）	检验类别 Test Type	委托检验C
报 验 单 位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	---
生 产 单 位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样 品 等 级 Sample Grade	合格品
原编号或款（货）号 Original No.	---	型 号 规 格 Model Specification	---
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 白色（初高中）	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验（测），样品所检验项目检测结果详见下页。 		
备 注 Remarks	1、检测日期：2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供，检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

(检验检测报告专用章)
Signature/Stamp

签发日期 (Issuing Date) : 2026年08月21日

批准:
Approved by

审核:
Inspected by

编制:
Typed by



检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080634

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤ 75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.6	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	4-5 4-5	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	4-5 4-5	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	4-5 4-5	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	$\geq 3-4$	4-5	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤ 20 测定低限5mg/kg	未检出	符合



说 明	无
-----	---

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 26C0080635



验证码:50253023

样品名称 Sample Name	运动短裤（中文部）	检验类别 Test Type	委托检验C
报 验 单 位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	---
生 产 单 位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样 品 等 级 Sample Grade	合格品
原编号或款（货）号 Original No.	---	型 号 规 格 Model Specification	---
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 藏蓝色（初高中）	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验（测），样品所检验项目检测结果详见下页。 		
备 注 Remarks	(检验检测报告专用章) Signature/Stamp		
	签发日期（Issuing Date）：2026年08月22日		
备 注 Remarks	1、检测日期：2026/08/20~2026/08/22 2、样品信息由客户提供，检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

批准:
Approved by

审核:
Inspected by

编制:
Typed by

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080635

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.2	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共3页

No: 26C0080636



验证码:17005172

样品名称 Sample Name	长袖运动上衣（中文部）	检验类别 Test Type	委托检验C
报验单位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	----
生产单位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样品等级 Sample Grade	合格品
原编号或款（货）号 Original No.	----	型号规格 Model Specification	----
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 灰色（初高中），一件 藏蓝色（初高中）	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验（测），样品所检验项目检测结果详见下页。 (检验检测报告专用章) Signature/Stamp 签发日期（Issuing Date）：2026年08月21日		
备 注 Remarks	1、检测日期：2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供，检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

批准：
Approved by 王群耿

审核：
Inspected by 王群耿

编制：
Typed by 王群耿

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共3页

No: 26C0080636

续上

样品名称/款号/描述	长袖运动上衣（中文部）/---/一件 灰色（初高中）				
检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	6.7	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品）（mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第3页 共3页

No: 26C0080636

续上

样品名称/款号/描述	长袖运动上衣（中文部）/---/一件 藏蓝色（初高中）				
检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	5.5	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4	4-5	符合
			沾色 ≥3-4	4	
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品）（mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 26C0080637



验证码:00173834

样品名称 Sample Name	运动长裤（中文部）	检验类别 Test Type	委托检验C
报 验 单 位 Applicant	北京市中芯学校	商 标 Trade mark	---
生 产 单 位 Manufacturer	优卡(北京)科技股份有限公司	样 品 等 级 Sample Grade	合格品
原编号或款（货）号 Original No.	---	型 号 规 格 Model Specification	---
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一件 藏蓝色（初高中）	报 验 日 期 Application Date	2026年08月20日
		报 验 人 Client	冯老师
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验（测），样品所检验项目检测结果详见下页。 		
备 注 Remarks	1、检测日期：2026/08/20~2026/08/21 2、样品信息由客户提供，检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告		

批准:
Approved by

审核:
Inspected by

编制:
Typed by

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 26C0080637

续上

检验项目（单位）	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	B类	甲醛含量 ≤75 检出限：20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	5.9	符合
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐酸汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐碱汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	4-5 4	符合
耐干摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	合格品	≥3-4	4	符合
可分解有害芳香胺染料（纺织品） （mg/kg）	GB/T 17592-2024	B类	≤20 测定低限5mg/kg	未检出	符合
说 明	无				