

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 1 页 共 2 页

报告编号: X26A00221

来样日期	2026.04.22	检验日期	2026.04.22 ~ 2026.04.24	签发日期	2026.04.24
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	---
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	嘉谦汇泰丰 JQ6350H 毛圈				
样品信息	一块花灰漂白 H113 色针织物				
款号/货号	ZM24				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页

创标(北京)检测技术服务有限公司

2026.04.24

检验检测专用章

检验检测专用章
(2)



备注: --

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。

批准人(副总经理)

王欣

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: X26A00221

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2~4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	---	棉 82.2 聚酯纤维 17.8	---
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	---	4.0~8.5	6.3	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	---	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	4-5	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力		GB/T 19976-2005	N	≥250	797	符合
平方米干燥质量		FZ/T 70010-2006	g/m²	---	315.7	---
燃烧性能 ^a		GB/T 14644-2014	级	---	---	不考核

^a: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白

检测报告

Test Report

220111340276

IST-J003A

第 1 页 共 2 页

报告编号: X26A00256

来样日期	2026.05.06	检验日期	2026.05.06 ~ 2026.05.08	签发日期	2026.05.08
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	---
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	纤硕 8680 小毛圈				
样品信息	一块宝蓝 40#针织物				
款号/货号	ZM37				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: --

- 声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。

批准人

Signature

检测报告

Test Report

报告编号: X26A00256

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.2-2009 GB/T 38015-2019	%	---	棉 69.2 聚酯纤维 25.6 氨纶 5.2	---
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	---	4.0-8.5	6.1	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	---	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	3	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4	符合
顶破强力		GB/T 19976-2005	N	≥250	564	符合
平方米干燥质量		FZ/T 70010-2006	g/m²	---	254.4	---
燃烧性能 ^a		GB/T 14644-2014	级	---	---	不考核

a: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白

检测报告

Test Report


IST-J003A

第 1 页 共 2 页

报告编号: X26A00254

来样日期	2026.05.06	检验日期	2026.05.06 ~ 2026.05.09	签发日期	2026.05.09
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YookNet
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	40支锦棉HR罗马布				
样品信息	一块104#藏蓝色针织物				
款号/货号	SM35				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: ---

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。

批准人

Signature

检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00254

第 2 页 共 2 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.2-2009 GB/T 38015-2019	%	---	粘纤 68.4 锦纶 27.3 氨纶 4.3	---
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	---	4.0-8.5	5.3	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	---	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	3-4	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4	符合
顶破强力		GB/T 19976-2005	N	≥250	635	符合
平方米干燥质量		FZ/T 70010-2006	g/m ²	---	353.6	---
燃烧性能 ^a		GB/T 14644-2014	级	---	---	不考核
a: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m ² 的织物不考核。						
备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。						

以下空白

检测报告

Test Report

报告编号: X26A00351

IST-J003A

第 1 页 共 2 页

来样日期	2026.05.18	检验日期	2026.05.18 ~ 2026.05.22	签发日期	2026.05.22
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	Yooknet
生产单位	---			标称等级	---
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	面料(条纹里料-25#)				
样品信息	一块白条纹机织物				
款号/货号	ZM60				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小學生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页

创标(北京)检测技术有限公司
报告骑缝专用章(1)



备注: ---

- 声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

Signature

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: X26A00351

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007	%	---	聚酯纤维 100	---
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	---	4.0-8.5	6.7	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	---	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	4-5	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
断裂强力	经向	GB/T 3923.1-2013	N	≥200	942	符合
	纬向		N	≥200	521	
单位面积质量		GB/T 4669-2008 方法 5	g/m ²	---	83	---
燃烧性能 ^a		GB/T 14644-2014	级	---	---	不考核

^a：根据 GB 31701-2015 要求，聚酯纤维纯纺织物不考核。

备注：甲醛含量检出限为 20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

^a: 根据 GB 31701-2015 要求, 聚酯纤维纯纺织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白

检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00253

第 1 页 共 2 页

来样日期	2026.05.06	检验日期	2026.05.06 ~ 2026.05.08	签发日期	2026.05.08
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	---
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	TR 面料 1011-21#				
样品信息	一块蓝白格机织物				
款号/货号	SM34				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



报告骑缝专用章(1)



备注: ---

- 声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。

批准人

Signature of the Approver

检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00253

第 2 页 共 2 页

检测项目	方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量	FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.11-2009	%	---	聚酯纤维 68.8 粘纤 31.2	---
甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值	GB/T 7573-2009	---	4.0~8.5	6.6	符合
异味	GB 18401-2010 6.7	---	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色 沾色 GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4	
耐酸汗渍色牢度	变色 沾色 GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4	
耐碱汗渍色牢度	变色 沾色 GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4	
耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥3	3-4	符合
耐皂洗色牢度	变色 沾色 GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度	GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)	GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球	GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
断裂强力	经向 纬向 GB/T 3923.1-2013	N	≥200	1060	符合
		N	≥200	716	
单位面积质量	GB/T 4669-2008 方法 5	g/m ²	---	207	---
燃烧性能 a	GB/T 14644-2014	级	---	---	不考核

a: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m²的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白

检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00255

第 1 页 共 2 页

来样日期	2026.05.06	检验日期	2026.05.06 ~ 2026.05.08	签发日期	2026.05.08
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	--
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	Yooknet
生产单位	--			标称等级	--
生产单位地址	--			安全类别	--
样品名称	面料(全棉精梳弹力)				
样品信息	一块藏青色机织物				
款号/货号	SM36				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页

报告骑缝专用章(1)

备注: --

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。

批准人

王欣

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: X26A00255

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	---	棉 98.8 氨纶 1.2	符合
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	---	4.0-8.5	6.6	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	---	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	3	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
断裂强力	经向	GB/T 3923.1-2013	N	≥200	732	符合
	纬向		N	≥200	442	
单位面积质量		GB/T 4669-2008 方法 5	g/m ²	---	256	---
燃烧性能 ^a		GB/T 14644-2014	级	---	---	不考核

a、根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白

检测报告

Test Report


IST-J003A

报告编号: X26A00335

第 1 页 共 2 页

来样日期	2026.05.14	检验日期	2026.05.14 ~ 2026.05.18	签发日期	2026.05.18
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	---
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	面料(SF/2113/32 支加厚秘鲁棉)				
样品信息	一块白色针织物 002#				
款号/货号	ZM54				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: ---

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

Signature

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: X26A00335

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 38015-2019	%	---	棉 92.9 氨纶 7.1	---
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	---	4.0~8.5	6.1	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	---	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	4-5	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	3-4	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力		GB/T 19976-2005	N	≥250	526	符合
平方米干燥质量		FZ/T 70010-2006	g/m ²	---	221.7	---
燃烧性能 ^a		GB/T 14644-2014	级	---	---	不考核

^a: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

报告编号: X26A00773

来样日期	2026.07.22	检验日期	2026.07.22 ~ 2026.07.24	签发日期	2026.07.24
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	短袖 polo (中文部) 幼儿园 通款				
样品信息	2 件白色针织衫 (尺码: 100/52)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: --

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

[Handwritten signature]



检测报告

Test Report

报告编号: X26A00773

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	符合
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	符合
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	符合
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的平顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: “/”: 为不适用。			



检测报告

Test Report

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

报告编号: X26A01108

来样日期	2026.08.03	检验日期	2026.08.03 ~ 2026.08.06	签发日期	2026.08.06
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	拉链帽衫(中文部) 幼儿园 通款				
样品信息	2件灰色针织帽衫(尺码: 110/56)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
备注: ---					
声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					



地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: + 86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: + 86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

报告编号: X26A01108

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	330	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0~+2.0	-0.5	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-4.0~+2.0	+1.4	
水洗后扭曲率 ^a	上衣	GB/T 23319.3-2010	%	---	---	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	---	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	---	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		---	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	---	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

^a: 紧口类产品不考核。

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。

2、客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: + 86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: + 86 10 6572 2256



扫描全能王 创建



220111340276



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A01108

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差 单件	面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差 <20cm	5mm	符合
	≥20cm	8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	符合
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的平顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	/
备注: “/” 为不适用。			

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: +86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: +86 10 6572 2256



扫描全能王 创建


检测报告

Test Report

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

报告编号: X26A01105

来样日期	2026.08.03	检验日期	2026.08.03 ~ 2026.08.06	签发日期	2026.08.06
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	运动长裤(中文部) 幼儿园 通款				
样品信息	2条灰色针织裤(尺码: 110/53)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
					
备注: ---					
声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: +86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: +86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

报告编号: X26A01105

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	290	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0~+2.0	+0.4	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-4.0~+2.0	-2.2	
水洗后扭曲率 ^a	裤子	GB/T 23319.3-2010	%	---	---	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	---	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	---	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		---	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	---	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

^a: 紧口类产品不考核。

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。
2、客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

220111340276

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A01105

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	符合
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的平顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	/

备注: “/”: 为不适用。



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A01111

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.03	检验日期	2026.08.03 ~ 2026.08.06	签发日期	2026.08.06
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	--
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	运动裙裤(中文部) 幼儿园 女生				
样品信息	2条藏蓝色针织裙裤(尺码: 110/51)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页

创标(北京)检测技术有限公司
盖章(1)



备注: --

- 声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: + 86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: + 86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1155

报告编号: XZS401111

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	250	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8629-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0→+2.0	-2.9	符合
	宽度	GB/T 8629-2013 5A+1 悬挂晾干	%	-4.0→+2.0	-1.7	
水洗后抗皱率	裤子	GB/T 23413.3-2010	%	—	—	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5A+1 悬挂晾干	级	≥4	4.5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后,外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

注: 纤维类产品不考核。

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。
2. 客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

报告编号: X26A01111

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的平顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	袖袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	/

备注: “/”: 为不适用。



检测报告

Test Report


IST-J003A

第 1 页 共 3 页

报告编号: X26A01110

来样日期	2026.08.03	检验日期	2026.08.03 ~ 2026.08.06	签发日期	2026.08.06
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	运动短裤(中文部) 幼儿园 男生				
样品信息	2条藏蓝色针织短裤(尺码: 110/53)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: --

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

Signature of the Approver

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: + 86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: + 86 10 6572 2256



扫描全能王 创建



220111340276



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

检测报告

Test Report

报告编号: X26A01110

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥ 140	190	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0~+2.0	-2.9	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5A x1 悬挂晾干	%	-4.0~+2.0	-1.0	
水洗后扭曲率	裤子	GB/T 23319.3-2010	%	---	---	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	---	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	---	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5A x1 悬挂晾干	级	≥ 4	4-5	符合
	其他外观		---	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	---	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合 (2)

P: 短裤类产品不考核。

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。
2、客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: + 86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: + 86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

报告编号: X26A01110

IST-J003A

第 3 页, 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的平顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	/

备注: “/” : 为不适用。



检测报告


Test Report

220111340276

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

报告编号: X26A01670

来样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 ~ 2026.08.18	签发日期	2026.08.18
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	西服上衣 幼儿园 通款				
样品信息	2件蓝色针织上衣(尺码: 120/60)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
					
备注: ---					
声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01670

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥ 140	170	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	$-4.0+2.0$	-1.3	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5A ₁ 悬挂晾干	%	$-4.0+2.0$	-2.0	
水洗后扭曲率	上衣	GB/T 23319.3-2010	%	—	—	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5A ₁ 悬挂晾干	级	≥ 4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

注: 特殊款式类产品不考核。

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。

2、客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: +86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: +86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

报告编号: X26A01670

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	符合
2	布面斑点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	符合
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	符合
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的平顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合

备注: “/”: 为不适用。



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01680

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 ~ 2026.08.17	签发日期	2026.08.17
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	长袖衬衫 幼儿园 男生				
样品信息	2件白色针织上衣(尺码:120/60)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页

创标(北京)检测技术有限公司
报告编号: X26A01680 (1)



备注: ---

- 声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

Signature of the Approver

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: +86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: +86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

报告编号: X26A01680

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥ 140	200	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	$-4.0 \sim +2.0$	-1.5	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	$-4.0 \sim +2.0$	-1.1	
水洗后扭曲率	上衣	GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干	%	≤ 5	0.3	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥ 4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。
2、客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01680

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面斑点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的平顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合

备注: “/”: 为不适用。



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01678

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 ~ 2026.08.17	签发日期	2026.08.17
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	长袖衬衫 幼儿园 女生				
样品信息	2件白色针织上衣(尺码: 120/60)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页

创标(北京)检测技术服务有限公司
2026年8月17日



备注: ---

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。

批准人

Signature

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: + 86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: + 86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

报告编号: X26A01678

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	190	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0~+2.0	-1.5	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-4.0~+2.0	-0.6	
水洗后扭曲率	上衣	GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干	%	≤5	0.3	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	---	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	---	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		---	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	---	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。
2、客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

以下空白





220111340276



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

检测报告

Test Report

报告编号: X26A01678

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面斑点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平顺和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的平顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: “/”: 为不适用。			

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: + 86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: + 86 10 6572 2256



扫描全能王 创建



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01677(1)

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 ~ 2026.08.18	签发日期	2026.08.18
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	裙子 幼儿园 女生				
样品信息	2条蓝色格子机织裙(尺码:120/53)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
备注: --	声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。  				
批准人					

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: +86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: +86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

报告编号: X26A01677(1)

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移-面料	裙缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	4	符合
接缝强力 ^a	面料	GB/T 13773.1-2008	N	---	---	不考核
接缝处纱线滑移-里料 ^a		GB/T 13772.2-2018	mm	---	---	不考核
接缝强力 ^a	里料	GB/T 13773.1-2008	N	---	---	不考核
水洗后扭曲率 ^b	裙子	GB/T 23319.3-2010	%	---	---	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	---	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	---	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		---	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	---	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

^a: 无测试部位不考核。
^b: 短裙类产品不考核。

备注: 不对产品使用说明内容真实性负责。

以下空白

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: +86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: +86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

报告编号: X26A01677(1)

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面斑点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	符合
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平顺和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的平顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: “/”: 为不适用。			



检测报告


220111340276

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A01675

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 ~ 2026.08.19	签发日期	2026.08.19
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	--
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	---
样品名称	休闲长裤 幼儿园 男生				
样品信息	2条蓝色机织裤(尺码: 120/56)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
					
备注: --					
声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: +86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: +86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

报告编号: X26A01675

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移	下裆缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	4	符合
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	260	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013	%	-2.5~+1.5	-1.4	符合
		GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干				
水洗后扭曲率	裤子	GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干	%	≤2.5	0.2	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。
2、客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告


Test Report

220111340276

IST-J003A

报告编号: X26A01650

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 ~ 2026.08.18	签发日期	2026.08.18
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	--			标称等级	合格品
生产单位地址	--			安全类别	--
样品名称	领结 幼儿园 通款				
样品信息	2个蓝色调机织领结(尺码:均码)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
					
创标(北 京)检测技术有限公司 报告编号: X26A01650 (1)					
备注: --					
声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: + 86 10 6572 2256

North 25 Jinhai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: + 86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

报告编号: X26A01650

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
外观质量		GB/T 31888-2015	---	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	---	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥ 4	4-5 试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	符合
	其他外观		---	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1		
使用说明		GB/T 5296.4-2012	---	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合
备注: 不对产品使用说明内容真实性负责。						

以下空白



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01650

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件: 面料不低于 4 级; 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面斑点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	符合
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的平顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	/
备注: “/”: 为不适用。			

