

检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00778

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.07.22	检验日期	2026.07.22 - 2026.07.27	签发日期	2026.07.27
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡（北京）科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店里1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	短袖 polo（中文部）初高中 通款				
样品信息	2 件白色针织上衣（尺码：160/84）				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担一切连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。

批准人

王欣



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00778

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥ 140	280	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	$-4.0 \rightarrow +2.0$	-1.5	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	$-4.0 \rightarrow +2.0$	-0.2	
水洗后扭曲率	上衣	GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干	%	≤ 5	0.3	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥ 4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。

2、客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A00778

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装, 同批	不低于 3-4 级	/
2	布面斑点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 6mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄, 烫焦	不允许	符合
8	扣, 扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线, 主要部位不允许有明显的不顺直, 不平服。缉明线宽窄不一。	符合
10	袖袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或胶头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正, 圆顺, 前后、高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡, 脱胶和渗胶	符合
备注: “/”: 为不适用。			



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A01109

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.03	检验日期	2026.08.03 - 2026.08.06	签发日期	2026.08.06
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等别	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	运动短裤(中文部) 初高中 通款				
样品信息	2条藏蓝色针织短裤(尺码:150/63)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。

批准人

王欣



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26AD1109

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	210	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0~+2.0	-3.4	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-4.0~+2.0	-1.8	
水洗后扭曲率	裤子	GB/T 23319.3-2010	%	---	---	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	---	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	---	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		---	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	---	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

注: 短裤类产品不考核。

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。
2. 客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

报告编号: X26A01109

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	符合
7	烫黄, 烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正, 圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	/
备注: “/”: 为不适用。			



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8158

报告编号: X26A01104

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.08.03	检验日期	2026.08.03 - 2026.08.06	签发日期	2026.08.06
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区雁庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	Yooknet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	长袖运动上衣(中文部) 初高中 通款				
样品信息	2件灰色针织上衣(尺码:150/76)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8189

报告编号: X26A01104

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力 ^a	面料	GB/T 13773.1-2008	N	—	—	不考核
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0~+2.0	-2.1	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-4.0~+2.0	-1.3	
水洗后扭曲率 ^b	上衣	GB/T 23319.3-2010	%	—	—	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

^a: 特殊款式类产品不考核。

^b: 紧口类产品不考核。

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。

2. 客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A01104

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3.4 级	符合
	套装, 同批	不低于 3.4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平顺和不顺直	符合
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的的不顺直, 不平服, 绗明线宽窄不一。	符合
10	绗袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘。领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正, 圆顺, 前后, 高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡, 脱胶和渗胶	符合
备注: “/”: 为不适用。			



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00777

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.07.22	检验日期	2026.07.22 - 2026.07.24	签发日期	2026.07.24
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	运动长裤(中文部)初高中 通款				
样品信息	2条蓝色针织裤(尺码:160/69)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A00777

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥ 140	280	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	$-4.0 \rightarrow +2.0$	-2.3	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	$-4.0 \rightarrow +2.0$	-1.6	
水洗后扭曲率	裤子	GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干	%	≤ 2.5	0.7	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥ 4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。
2. 客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8159

报告编号: X26A00777

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	色差	套装、同批 不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
	对称部位互差	≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	符合
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线, 主要部位不允许有明显的的不顺直, 不平服, 缉明线宽窄不一	符合
10	袖袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领头长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正, 圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	/

备注: “/”, 为不适用。



检测报告

Test Report

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

报告编号: X26A01682

来样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 - 2026.08.18	签发日期	2026.08.18
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	长袖衬衫 初高中 女生				
样品信息	2件白色机织上衣(尺码:165/84)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页

创标 北京检测技术服务有限公司
报告骑缝专用章(1)



备注: —

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A01682

IST-J003A
第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移-面料	袖缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	3	符合
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	200	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013	%	-2.5~+1.5	-1.6	符合
	胸宽	GB/T 8629-2001	%	-2.5~+1.5	-0.4	
	领大	GB/T 8630-2013	%	-1.5~+1.5	-1.4	
水洗后扭曲率	上衣	5Ax1 悬挂晾干	%	≤5	0.3	符合
外观质量		GB/T 23319.3-2010	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		5Ax1 悬挂晾干	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB 31701-2015	级	≥4	4-5	符合
	其他外观	GB/T 8629-2001	—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		5Ax1 悬挂晾干	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。

2. 客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A01682

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平顺和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线, 主要部位不允许有明显的不顺直、不平服, 缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: “/” : 为不适用。			




检测报告

Test Report

报告编号: X26A01681

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.08.13	检验日期	2026.06.13~2026.06.17	签发日期	2026.06.17
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	长袖衬衫 初高中 男生				
样品信息	2件白色机织上衣(尺码:165/88)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
创标(北京)检测技术有限公司 报告骑缝专用章(1)					
备注: —					
声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担一切连带责任。 2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					



检测报告

Test Report



220111340276



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8158

报告编号: X26A01681

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移	袖缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	2	符合
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	240	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-2.5~+1.5	-1.7	符合
	领大	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-1.5~+1.5	-1.0	
水洗后扭曲率	上衣	GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干	%	≤5	0.2	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001	级	≥4	4.5	符合
	其他外观	5Ax1 悬挂晾干	—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。

2、客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



IST-J003A

第 3 页 共 3 页

报告编号: X26A01681

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	色差	套装、同批 不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
	对称部位互差	≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼, 钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的的不顺直、不平服、缉明线宽窄不	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: "/" 为不适用。			




检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A01671

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 ~ 2026.08.18	签发日期	2026.08.18
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	西服上衣 初高中 女生				
样品信息	2件蓝色机织上衣(尺码:165/84)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
					
备注: —					
声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01671

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目	方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移-面料	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	3	符合
		mm	≤6	3	
接缝强力	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	220	符合
接缝处纱线滑移-里料	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	3	符合
接缝强力	GB/T 13773.1-2008	N	≥80	200	符合
水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-2.5~+1.5	-0.5	符合
		%	-2.5~+1.5	0	
水洗后扭曲率*	GB/T 23319.3-2010	%	—	—	不考核
外观质量	GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针	GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4.5	符合
		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明	GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

*: 特殊款式类产品不考核。

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。
2、客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤1件。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0159

报告编号: X26A01671

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差 单件	面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻度	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的 不顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	袖袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: “/” 为不适用。			




检测报告

Test Report

报告编号: X26A01672

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 - 2026.08.17	签发日期	2026.08.17
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YookNet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	西服上衣 初高中 男生				
样品信息	2件蓝色机织上衣(尺码:160/84)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
					
备注: 一					
声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8159

报告编号: X26A01672

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移-面料	后背缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	4	符合
	袖缝		mm	≤6	4	
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	200	符合
接缝处纱线滑移-里料	后背缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	5	符合
接缝强力	里料	GB/T 13773.1-2008	N	≥80	160	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-2.5~+1.5	-0.7	符合
	胸宽		%	-2.5~+1.5	+0.7	
水洗后扭曲率	上衣	GB/T 23319.3-2010	%	—	—	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

*: 特殊款式类产品不考核。

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。

2. 客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



220111340276



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A01672

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差 单件	面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差 <20cm	5mm	符合
	≥20cm	8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄, 烫焦	不允许	符合
8	扣, 扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服, 缉明线宽窄不一。	符合
10	袖袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: “/” 为不适用。			



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01673

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 - 2026.08.17	签发日期	2026.08.17
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	西裤 初高中 男生				
样品信息	2条蓝色机织裤(尺码:165/72)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

报告编号: X26A01673

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移-面料	下档缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	3	符合
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	220	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-2.5~+1.5	-0.5	符合
水洗后扭曲率	裤子	GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干	%	≤2.5	0.1	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。
2. 客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A01673

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
		套装, 同批 不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	符合
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服, 缉明线宽窄不一。	符合
10	袖袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正, 圆顺, 前后, 高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡, 脱胶和渗胶	符合
备注: “/”: 为不适用。			



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01674

IST-J008A

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 - 2026.08.17	签发日期	2026.08.17
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店中1号智园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	裙子 初高中 女生				
样品信息	2条蓝色机织裙(尺码:165/68)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
备注: —					
声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任; 2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效; 3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					



检测报告

Test Report



中国认可
国家互认
检测
TESTING
CNAS L3158

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

报告编号: X26A01674

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移-面料	裙缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	3	符合
接缝强力*	面料	GB/T 13773.1-2006	N	—	—	不考核
接缝强力	里料	GB/T 13773.1-2008	N	≥80	160	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	%	-2.5~+1.5	-0.8	符合
水洗后扭曲率*	裙子	GB/T 23319.3-2010	%	—	—	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5A×1 悬挂晾干	级	≥4	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1		
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

*: 无测试部位不考核。

*: 短裙类产品不考核。

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。

2. 客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS LB159

报告编号: X26A01674

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装, 同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	符合
7	烫黄, 烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线, 主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	袖袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: “/”: 为不适用。			




检测报告

Test Report

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

报告编号: X26A01656

采样日期	2026.08.13	检验日期	2026.08.13 - 2026.08.18	签发日期	2026.08.18
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区酒仙桥乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	领带 初高中 通款				
样品信息	2个红色调机织领带(尺码:均码)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
 公司 用章(1)					
备注: —					
声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01656

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合
备注: 不对产品使用说明内容真实性负责。						

以下空白



检测报告

Test Report

报告编号: XZ6A01656

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装, 同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	符合
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线, 主要部位不允许有明显的不顺直, 不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	纳袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	/
13	覆粘台衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	/
备注: “/”: 为不适用。			



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

报告编号: X26A00310

第 1 页 共 2 页

来样日期	2026.05.11	检验日期	2026.05.11 ~ 2026.05.14	签发日期	2026.05.14
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YookNet
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	面料(新天元 A604Z-UNI-10)				
样品信息	一块藏蓝色机织物				
款号/货号	SM46				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: K26A00310

第 2 页 共 2 页

检测项目	方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量	FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.2-2009 GB/T 38015-2019	%	—	聚酯纤维 68.5 精纺 29.8 氨纶 1.7	—
甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值	GB/T 7573-2009	—	4.0-8.5	6.2	符合
异味	GB 18401-2010 6.7	—	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色 沾色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5
			级	≥3-4	4-5
耐酸汗渍色牢度	变色 沾色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5
			级	≥3-4	4-5
耐碱汗渍色牢度	变色 沾色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5
			级	≥3-4	4-5
耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥3	4	符合
耐皂洗色牢度	变色 沾色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5
			级	≥3-4	4-5
耐光色牢度	GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)	GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球	GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
断裂强力	经向	GB/T 3923.1-2013	N	≥200	1070
	纬向		N	≥200	852
单位面积质量	GB/T 4669-2008 方法 5	g/m ²	—	259	—
燃烧性能 ¹	GB/T 14644-2014	级	—	—	不考核

¹: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3188

报告编号: X26A00354

IST-J003A

第 1 页 共 2 页

来样日期	2026.05.18	检验日期	2026.05.18 ~ 2026.05.21	签发日期	2026.05.21
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	面料(HDFZ4420-1 弹力斜纹)				
样品信息	一块白色机织物				
款号/货号	ZM65				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页

创标(北京)检测技术有限公司
报告骑缝专用章(1)



备注: 一

- 声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0188

报告编号: X26A00354

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

检测项目	方法标准	单位	标准要求	检测结果	单项判定
纤维含量	FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.2-2009 GB/T 38015-2019	%	—	棉 59.4 聚酯纤维 37.4 氨纶 3.2	—
甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值	GB/T 7573-2009	—	4.0-8.5	6.8	符合
异味	GB 18401-2010 6.7	—	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色 沾色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5
			级	≥3-4	4-5
耐酸汗渍色牢度	变色 沾色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5
			级	≥3-4	4-5
耐碱汗渍色牢度	变色 沾色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5
			级	≥3-4	4-5
耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥3	4-5	符合
耐皂洗色牢度	变色 沾色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5
			级	≥3-4	4-5
耐光色牢度	GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)	GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4	符合
起球	GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
断裂强力	经向 纬向	GB/T 3923.1-2013	N	≥200	782
			N	≥200	613
单位面积质量	GB/T 4669-2008 方法 5	g/m ²	—	148	—
燃烧性能*	GB/T 14644-2014	级	—	—	不考核

* 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白



检测报告

Test Report


IST-J003A

第 1 页 共 2 页

报告编号: X26A00352

委托日期	2026.05.18	检验日期	2026.05.18 - 2026.05.21	签发日期	2026.05.21
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YookNet
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	面料 (250T 舒美绸)				
样品信息	一块藏青色机织物 YK				
款号/货号	SM61				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



220111340276



中国认可
国家互认
检测
TESTING
CNAS L8158

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: X26A00352

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007	%	—	聚酯纤维 100	—
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	—	4.0-8.5	6.5	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	—	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3.4	4.5	符合
	沾色		级	≥3.4	4.5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3.4	4.5	符合
	沾色		级	≥3.4	4.5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3.4	4.5	符合
	沾色		级	≥3.4	4.5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3.4	4	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	4	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3.4	4.5	符合
	沾色		级	≥3.4	4.5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3.4	4.5	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3.4	4.5	符合
断裂强力	经向	GB/T 3923.1-2013	N	≥200	766	符合
	纬向		N	≥200	376	
单位面积质量		GB/T 4669-2008 方法 5	g/m²	—	76	—
燃烧性能*		GB/T 14644-2014	级	—	—	不考核

*: 根据 GB 31701-2015 要求, 聚酯纤维纯纺织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00172

第 1 页 共 2 页

来样日期	2026.04.21	检验日期	2026.04.21 - 2026.04.23	签发日期	2026.04.23
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnef
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	皇盛双珠地 18HS056A				
样品信息	一块漂白 2#色针织物				
款号/货号	ZM12				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小學生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人(副总经理)

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: X26A00172

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	—	棉 62.3 聚酯纤维 37.7	—
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	—	4.0-8.5	6.5	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	—	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17582-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	4-5	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力		GB/T 19976-2005	N	≥250	690	符合
平方米干燥质量		FZ/T 70010-2006	g/m ²	—	199.3	—
燃烧性能*		GB/T 14644-2014	级	—	—	不考核

a. 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00291

第 1 页 共 2 页

来样日期	2026.05.09	检验日期	2026.05.09 - 2026.05.12	签发日期	2026.05.12
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	面料(嘉谦JQ2103XF双珠地)				
样品信息	一块藏蓝色针织物 35#				
款号/货号	ZM43				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1、委托检测仪对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9139

IST-J003A

报告编号: X26A00291

第 2 页 共 2 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	检测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	—	棉 57.6 聚酯纤维 42.4	—
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	—	4.0-8.5	6.2	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	—	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	3-4	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力		GB/T 19976-2005	N	≥250	603	符合
平方米干燥质量		FZ/T 70010-2006	g/m ²	—	197.9	—
燃烧性能*		GB/T 14644-2014	级	—	—	不考核

*: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00334

第 1 页 共 2 页

委托日期	2026.05.14	检测日期	2026.05.14 - 2026.05.18	委托日期	2026.05.18
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡天鲁店甲1号鲁国文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	面料(盛丰 2101 双面布)				
样品信息	一块宝蓝色针织物 13#				
款号/货号	ZM53				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: X26A00334

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	—	棉 78.7 聚酯纤维 21.3	—
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	—	4.0-8.5	5.5	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	—	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	3-4	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力		GB/T 19976-2005	N	≥250	916	符合
平方米干燥质量		FZ/T 70010-2006	g/m²	—	303.3	—
燃烧性能*		GB/T 14644-2014	级	—	—	不考核

*: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9189

IST-J003A

第 1 页 共 2 页

报告编号: X26A00257

采样日期	2026.05.06	检测日期	2026.05.06 - 2026.05.08	签发日期	2026.05.08
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区周庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	面料(赛紧纺 JC32S*100D/48F 涤纶空气层)				
样品信息	一块花灰色针织物 36-4402TCX				
款号/货号	JH2500343				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。

批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国合格
国家互认
检测
TESTING
CNAS L8158

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: X26A00257

检测项目	方法标准	单位	标准要求	检测结果	单项判定
纤维含量	FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	—	棉 78.4 聚酯纤维 21.6	—
甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值	GB/T 7573-2009	—	4.0-8.5	6.3	符合
异味	GB 18401-2010 6.7	—	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色 沾色 GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色 沾色 GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色 沾色 GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥3	4	符合
耐皂洗色牢度	变色 沾色 GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度	GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)	GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球	GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力	GB/T 19976-2005	N	≥250	660	符合
平方米干燥质量	FZ/T 70010-2006	g/m ²	—	268.9	—
燃烧性能*	GB/T 14644-2014	级	—	—	不考核

a 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00172

第 1 页 共 2 页

来样日期	2026.04.21	检验日期	2026.04.21 - 2026.04.23	签发日期	2026.04.23
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnef
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	皇盛双珠地 18HS056A				
样品信息	一块漂白 2#色针织物				
款号/货号	ZM12				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小學生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人(副总经理)

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: X26A00172

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	—	棉 62.3 聚酯纤维 37.7	—
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	—	4.0-8.5	6.5	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	—	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17582-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合 专用章
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	4-5	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、灯复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力		GB/T 19976-2005	N	≥250	690	符合
平方米干燥质量		FZ/T 70010-2006	g/m ²	—	199.3	—
燃烧性能*		GB/T 14644-2014	级	—	—	不考核

a. 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00291

第 1 页 共 2 页

来样日期	2026.05.09	检验日期	2026.05.09 - 2026.05.12	签发日期	2026.05.12
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	面料(嘉谦JQ2103XF双珠地)				
样品信息	一块藏蓝色针织物 35#				
款号/货号	ZM43				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1、委托检测仪对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9139

IST-J003A

报告编号: X26A00291

第 2 页 共 2 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	检测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	—	棉 57.6 聚酯纤维 42.4	—
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	—	4.0-8.5	6.2	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	—	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	3-4	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力		GB/T 19976-2005	N	≥250	603	符合
平方米干燥质量		FZ/T 70010-2006	g/m ²	—	197.9	—
燃烧性能*		GB/T 14644-2014	级	—	—	不考核

*: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00334

第 1 页 共 2 页

委托日期	2026.05.14	检测日期	2026.05.14 - 2026.05.18	委托日期	2026.05.18
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡天鲁店甲1号鲁国文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	面料(盛丰 2101 双面布)				
样品信息	一块宝蓝色针织物 13#				
款号/货号	ZM53				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: X26A00334

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	—	棉 78.7 聚酯纤维 21.3	—
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	—	4.0-8.5	5.5	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	—	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	3-4	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力		GB/T 19976-2005	N	≥250	916	符合
平方米干燥质量		FZ/T 70010-2006	g/m ²	—	303.3	—
燃烧性能*		GB/T 14644-2014	级	—	—	不考核

*: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9189

IST-J003A

第 1 页 共 2 页

报告编号: X26A00257

来样日期	2026.05.06	检验日期	2026.05.06 - 2026.05.08	签发日期	2026.05.08
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区周庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	—
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	面料(赛紧纺 JC32S*100D/48F 涤纶空气层)				
样品信息	一块花灰色针织物 36-4402TCX				
款号/货号	JH2500343				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。

批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国合格
国家互认
检测
TESTING
CNAS L8158

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: X26A00257

检测项目	方法标准	单位	标准要求	检测结果	单项判定
纤维含量	FZ/T 01057.2-4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	—	棉 78.4 聚酯纤维 21.6	—
甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值	GB/T 7573-2009	—	4.0-8.5	6.3	符合
异味	GB 18401-2010 6.7	—	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色 沾色 GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色 沾色 GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色 沾色 GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥3	4	符合
耐皂洗色牢度	变色 沾色 GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度	GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)	GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球	GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力	GB/T 19976-2005	N	≥250	660	符合
平方米干燥质量	FZ/T 70010-2006	g/m ²	—	268.9	—
燃烧性能*	GB/T 14644-2014	级	—	—	不考核

a 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白



检测报告

Test Report


IST-J003A

报告编号: X26A00774

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.07.22	检验日期	2026.07.22 - 2026.07.24	签发日期	2026.07.24
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	短袖 polo (中文部) 小学 通款				
样品信息	2 件白色针织上衣 (尺码: 130/64)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report

报告编号: X26A00774

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥ 140	320	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0~+2.0	-1.9	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-4.0~+2.0	+0.3	
水洗后扭曲率	上衣	GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干	%	≤ 5	0.3	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥ 4	4-5	符合 (2)
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。
2. 客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A00774

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差 单件	面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装, 同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差 <20cm	5mm	符合
	≥20cm	8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	符合
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平顺和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	铆眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的不顺直, 不平服, 缉明线宽窄不一。	符合
10	纳袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正, 圆顺, 前后、高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合

备注: “/”: 为不适用。



检测报告

Test Report

报告编号: X26A00776

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.07.22	检验日期	2026.07.22 - 2026.07.24	签发日期	2026.07.24
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡（北京）科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	运动长裤（中文部）小学 通款				
样品信息	2条灰色针织裤（尺码：130/59）				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31868-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

- 声明: 1. 委托检测仪对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00776

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥ 140	270	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0~+2.0	-3.1	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-4.0~+2.0	-1.5	
水洗后扭曲率*	裤子	GB/T 23319.3-2010	%	---	---	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	---	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥ 4	4-5	符合
	其他外观		---	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

*: 紧口类产品不考核。

备注: 1. 产品使用说明内容真实性负责。
2. 要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A00776

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色 单件	面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	色差 套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差 <20cm	5mm	符合
	≥20cm	8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平顺和不顺直	符合
7	烫黄, 烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服, 缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	/
备注: “/” 为不适用。			



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A00775

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.07.22	检验日期	2026.07.22 - 2026.07.24	签发日期	2026.07.24
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	长袖运动上衣(中文部)小学 通款				
样品信息	2件灰色针织上衣(尺码:130/64)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



220111340276



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

报告编号: X26A00775

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力 ^a	面料	GB/T 13773 1-2008	N	—	—	不考核
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0~+2.0	-1.7	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-4.0~+2.0	-0.5	
水洗后扭曲率 ^a	上衣	GB/T 23319 3-2010	%	—	—	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

^a: 特殊款式类产品不考核。
^b: 领口类产品不考核。

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。
2、客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3189

IST-J003A

报告编号: X26A00775

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色牢度	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套袋、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	符合
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服, 缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: “/” 为不适用。			



检测报告

Test Report



中国合格
国家互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A01462

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.08.10	检验日期	2026.08.10 - 2026.08.13	签发日期	2026.08.13
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号舞园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	领花 小学 女生				
样品信息	2个蓝色调机织领花(尺码:均码)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣

地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: + 86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, 25 Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111

Tel: + 86 10 6572 2256



扫描全能王 创建

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

报告编号: X26A01462

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合
备注: 不对产品使用说明内容真实性负责。						

以下空白



检测报告

Test Report

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

表 1 序号: 100000000

序号	检测项目	技术要求	判定
1	外观	面料不低于 4 级, 里料不低于 3.4 级	符合
	面料、里料	不低于 3.4 级	/
2	缝制质量	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	尺寸偏差	±3mm	符合
	±3mm	±3mm	符合
4	主要部位互差	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	符合
5	门里襟	允许轻微的歪斜; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	领口	允许轻微的歪斜和不顺直	/
7	袖口、袋口	不允许	符合
8	扣、扣眼	扣眼、扣位结构牢固; 扣位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	互漏线和断线, 主要部位不允许有明显的歪斜、不顺直、不平服, 缝明线宽窄不	符合
10	领口	领口、领口基本一致	/
11	领子	平整, 下反领; 领尖长短或领头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	/
13	缝制材料辅料	不允许起皱、脱胶和渗胶	/

备注: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 19/20, 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50, 51/52, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62, 63/64, 65/66, 67/68, 69/70, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 83/84, 85/86, 87/88, 89/90, 91/92, 93/94, 95/96, 97/98, 99/100



检测报告

Test Report




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9128

报告编号: X26A01461

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.08.10	检验日期	2026.06.10 ~ 2026.08.13	签发日期	2026.08.13
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区崔庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	B类
样品名称	领带 小学 男生				
样品信息	2条蓝色调机织领带(尺码:均码)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
 创标公司					
备注: —					
声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01461

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合
备注: 不对产品使用说明内容真实性负责。						

以下空白



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01461

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	色差	套装, 同批 不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
	对称部位互差	≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	符合
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平顺和不顺直	符合
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣, 扣眼	锁眼, 钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的不顺直, 不平服, 缉明线宽窄不一。	符合
10	纳袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正。圆顺, 前后、高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	/
备注: “/”: 为不适用。			




检测报告

Test Report

报告编号: X26A01451

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.10	检验日期	2026.08.10 ~ 2026.08.13	签发日期	2026.08.13
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	--
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnee
生产单位	--			标称等级	合格品
生产单位地址	--			安全类别	--
样品名称	西裤 小学 男生				
样品信息	2条蓝色机织裤(尺码:130/59)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
					
备注: --					
声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A01451

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移	下裆缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	5	符合
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	250	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-2.5~+1.5	-0.6	符合
水洗后扭曲率	裤子	GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干	%	≤2.5	0.2	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。
2. 客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

报告编号: X26A01451

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	符合
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服, 缉明线宽窄不一。	符合
10	袖袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正, 圆顺, 前后, 高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: “/”: 为不适用。			



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A01453

IST-J003A
第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.10	检验日期	2026.08.10 ~ 2026.08.13	签发日期	2026.08.13
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	裙子 小学 女生				
样品信息	2条蓝色机织裙(尺码:120/53)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

- 声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

报告编号: X26A01453

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力 ¹	面料	GB/T 13773.1-2008	N	—	—	不考核
接缝处纱线滑移	裙缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	3	符合
接缝强力	里料	GB/T 13773.1-2008	N	≥80	180	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-2.5~+1.5	+0.2	符合
水洗后扭曲率 ²	裙子	GB/T 23319.3-2010	%	—	—	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

¹: 无测试部位。

²: 非筒裙类产品不考核。

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。

2. 客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



220111340276



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

报告编号: X26A01453

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装, 同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	符合
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼, 钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线, 主要部位不允许有明显的不顺直, 不平服, 缉明线宽窄不一	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正, 圆顺, 前后, 高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡, 脱胶和渗胶	/
备注: “/” 为不适用。			



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A01448

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.08.10	检验日期	2026.08.10 - 2026.08.14	签发日期	2026.08.14
检验类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YookNet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	长袖衬衫 小学 女生				
样品信息	2 件白色机织上衣 (尺码: 120/60)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1、委托检测仪对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。

批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9189

报告编号: X26A01448

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移	袖缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	3	符合
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	260	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013	%	-2.5~+1.5	-1.9	符合
	胸宽	GB/T 8629-2001	%	-2.5~+1.5	0	
	领大	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-1.5~+1.5	-0.9	
水洗后扭曲率	上衣	GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干	%	≤5	0.4	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。
2. 客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



220111340276



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A01448

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级; 里料不低于 3-4 级	符合
	套装, 同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线, 主要部位不允许有明显的的不顺直, 不平服, 缉明线宽窄不一。	符合
10	绗袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后, 高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: “/” 为不适用。			



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01446

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.10	检验日期	2026.08.10 ~ 2026.08.13	签发日期	2026.08.13
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	长袖衬衫 小学 男生				
样品信息	2 件白色机织上衣 (尺码: 160/84)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				
具体项目详见下页					
备注: —					
声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。 2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。					
批准人					



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS-L9199

报告编号: K26A01446

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移	袖缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤5	1	符合
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	240	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013	%	-2.5~+1.5	-2.4	符合
	胸宽	GB/T 8629-2001	%	-2.5~+1.5	-2.5	
	领大	GB/T 8630-2013	%	-1.5~+1.5	-0.8	
水洗后扭曲率	上衣	5Ax1 悬挂晾干 GB/T 23319.3-2010	%	≤5	0.2	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合
备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。 2. 客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。						

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A01446

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差 单件	面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装, 同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差 <20cm	5mm	符合
	≥20cm	8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线, 主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、线明线宽窄不一。	符合
10	袖袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合
备注: “/”: 为不适用。			



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01458

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

采样日期	2026.08.10	检验日期	2026.08.10 - 2026.08.13	签发日期	2026.08.13
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	西服上衣 小学 男生				
样品信息	2件蓝色机织上衣(尺码:130/64)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A01458

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移-面料	后背缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	3	符合
	袖缝		mm	≤6	3	
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	250	符合
接缝处纱线滑移-里料	后背缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤6	3	符合
接缝强力	里料	GB/T 13773.1-2008	N	≥80	200	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-2.5~+1.5	-0.8	符合
	胸宽	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-2.5~+1.5	-0.8	
水洗后扭曲率*	上衣	GB/T 23319.3-2010	%	—	—	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

*: 特殊款式类产品不考核。

备注: 1. 不对产品使用说明内容真实性负责。
2. 客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A01458

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差	单件 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差	<20cm 5mm	符合
		≥20cm 8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 5mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线, 主要部位不允许有明显的 不顺直、不平服、线明线宽窄不一。	符合
10	袖袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后, 高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合

备注: “/”: 为不适用。



检测报告

Test Report

报告编号: X26A01459

IST-J003A

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.08.10	检验日期	2026.08.10 - 2026.08.14	签发日期	2026.08.14
检测类型	委托检测				
委托单位	优卡(北京)科技股份有限公司			委托人	—
委托单位地址	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店甲1号鲁园文化创意产业园A2-3			商标	YooKnet
生产单位	—			标称等级	合格品
生产单位地址	—			安全类别	—
样品名称	西服上衣 小学 女生				
样品信息	2件蓝色机织上衣(尺码:140/68)				
款号/货号	北京市中芯学校				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: —

声明: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣



检测报告

Test Report



220111340276



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0159

IST-J003A

第 2 页 共 3 页

报告编号: X26A01459

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝处纱线滑移-面料	袖缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤ 6	3	符合
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥ 140	160	符合
接缝处纱线滑移-里料	后背缝	GB/T 13772.2-2018	mm	≤ 6	4	符合
接缝强力	里料	GB/T 13773.1-2008	N	≥ 80	170	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	%	-2.5~+1.5	-0.6	符合
	胸宽	5Ax1 悬挂晾干	%	-2.5~+1.5	+0.8	
水洗后扭曲率*	上衣	GB/T 23319.3-2010	%	—	—	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	—	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
残留金属针		GB 31701-2015	—	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥ 4	4-5	符合
	其他外观		—	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	—	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合

*: 特殊款式类产品不考核。

备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。

2、客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。

以下空白



检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

报告编号: X26A01459

IST-J003A

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差 单件	面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	整装, 同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差 <20cm	5mm	符合
	≥20cm	8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄, 烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线, 主要部位不允许有明显的平顺直, 不平服, 缉明线宽窄不一。	符合
10	袖袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正, 圆顺, 前后, 高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡, 脱胶和渗胶	符合
备注: “/” 为不适用。			

